

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

SEDE: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I N. 1 - TELEF. 213580

LABORATORIO: VIA AMENDOLA N. 185 - TELEF. 241459

Bari, 10 Agosto 1964

CERTIFICATO DI PROVE

n. 3797/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi-

con richiesta 5449 del 7-8-1964 per conto di ===

cantiere (*) Fabbricato sociale in Brindisi - Coop. " 17 Marzo"

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-8-1964

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento == kg. - Tipo ==

Sabbia == - Ghiaia ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Cerico unitario di rottura in Kg/cm ²
Coop. 17 Marzo 1° Solaio	16	6-2-1964	8-8-1964	248,05
Coop. 17 Marzo 1° Solaio	16	6-2-1964	8-8-1964	253,12
Coop. 17 Marzo 1° Solaio	16	6-2-1964	8-8-1964	261,72
Coop. 17 Marzo 1° Solaio	16	6-2-1964	8-8-1964	244,14
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(A. Mauro)

A. Mauro

per S. S.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesare Felt

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)

Cesare Felt

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTA DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

SEDE: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I N. 1 - TELEF. 213580

LABORATORIO: VIA AMENDOLA N. 185 - TELEF. 241459

Bari, 10 Agosto 1964

CERTIFICATO DI PROVE

n. 3798/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -

con richiesta 5446 del 7-8-1964 per conto di ===

cantiere (*) Fabbricato sociale in Brindisi - Coop. " 17 Aprile "

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-8-1964

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento == kg. - Tipo ==

Sabbia == - Ghiaia ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prove	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Coop. 17 Aprile 3° Solaio	16	16-4-1964	8-8-1964	259,37
Coop. 17 Aprile 3° Solaio	16	16-4-1964	8-8-1964	249,22
Coop. 17 Aprile 3° Solaio	16	16-4-1964	8-8-1964	255,08
Coop. 17 Aprile 3° Solaio	16	16-4-1964	8-8-1964	267,19
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(A. Mauro)

A. Mauro

per S. S.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesare Fedi

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)

Cesare Fedi

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

SEDE: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I N. 1 - TELEF. 213580

LABORATORIO: VIA AMENDOLA N. 185 - TELEF. 241459

Bari, 10 Agosto 1964

CERTIFICATO DI PROVE

n. 3799/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -

con richiesta 5447 del 7-8-1964 per conto di ===

cantiere (*) Fabbricato sociale in Brindisi - Coop. " 17 Maggio "

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-8-1964

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento == kg. - Tipo ==

Sabbia == - Ghiaia ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prove	Carico unitario di rottura in Kg. cm ²
Coop. 17 Maggio 2° Solaio	16	9-3-1964	8-8-964	246,87
Coop. 17 Maggio 2° Solaio	16	9-3-1964	8-8-964	245,31
Coop. 17 Maggio 2° Solaio	16	9-3-1964	8-8-964	259,76
Coop. 17 Maggio 2° Solaio	16	9-3-1964	8-8-964	246,09
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(A. Mauro)

A. Mauro

per o. s.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Andrea Fata

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)

Andrea Fata

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

SEDE: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I N. 1 - TELEF. 213580

LABORATORIO: VIA AMENDOLA N. 185 - TELEF. 241459

Bari, 10 Agosto 1964

CERTIFICATO DI PROVE

n. 3800/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -

con richiesta 5448 del 7-8-1964 per conto di ===

cantiere (*) Fabbricato sociale in Brindisi - Coop. " 17 Luglio "

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-8-1964

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento == kg. - Tipo ==

Sabbia == - Ghiaia ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Coop. 17 Luglio 4^Solaio	16	22-6-1964	8-8-964	300,78
Coop. 17 Luglio 4^Solaio	16	22-6-1964	8-8-964	291,01
Coop. 17 Luglio 4^Solaio	16	22-6-1964	8-8-964	330,08
Coop. 17 Luglio 4^Solaio	16	22-6-1964	8-8-964	305,47
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(A. Mauro)


A. Mauro

Prof. G. G.
P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Andrea Jato

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(Prof. Ing. M. Salvati)

Andrea Jato



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

UFFICI: PALAZZO ATENE0 - PIAZZA UMBERTO I, N. 1 - TELEF. ~~33333~~ 241459

Bari, 12 Agosto 1964

CERTIFICATO DI PROVE

n. 723/B

Campioni di acciaio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -

con richiesta 5448 del 7-8-964 per conto di ===

cantiere (v) Fabbricato sociale in Brindisi. Coop. " 17 Luglio ".

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-8-1964

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVETTE

dati particolari ⁽⁰⁾ ==

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso kg/m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di		Allungamento % dopo rottura A ₁₀		
		rottura kg/mm ²	snervam. kg/mm ²			
==	12	51,29	38,02	27	==	===
==	12	50,84	37,58	27	==	===

OSSERVAZIONI: ==

(⁰) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(U. Ricciuti)

1867 B. 6.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)