

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. otto provini così dichiarati: di conglomerato cementizio.

provenienti da 1 Canti 16599 - 27046/16 - INA-CASA - Dipendenti I.N.P.R.

richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI
con lettera del 12-1-1961 N. 3459 Ufficio Tecnico. Materiale pervenuto a
questo Laboratorio il 14-12-1960

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica

N. d'ordine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa ₂ cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSER- VAZIONI
				totale t	per cm ² kg.	della confe- zione	della prova	
1	Lu	16,0x16,0x16,0	256	36,3	142	2.9.60	17.1.61	---
2	Lu	16,0x16,0x16,0	256	40,5	158	" " "	" " "	---
3	Lu	16,0x16,5x16,0	264	41,0	155	" " "	" " "	---
4	Lu	15,7x17,0x16,0	267	43,1	161	" " "	" " "	---
5	---	14,5x15,5x16,0	225	73,2	325	21.9.60	17.1.61	---
6	---	15,0x15,5x16,0	232	60,5	261	" " "	" " "	---
7	---	15,0x14,5x16,0	217	57,6	265	" " "	" " "	---
8	---	14,0x16,5x16,0	231	69,1	299	" " "	" " "	---
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PISA

Diritto di Segreteria
N. 1280 L. 200

Pisa, 11 17/1/61

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. **GABRIELLO**
BIANCHI

IL RETTORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. **LUCA SANPAOLESI**

Diritti di Laboratorio L. 12.000 ==



Per copia conforme

Brindisi, 11

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmat)

[Handwritten signature]