

19

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 20 Dicembre 1968

CERTIFICATO DI PROVE

n° 8143/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma n° 101 - Brindisi.**

con richiesta **verbale** del 19-12-1968 per conto di ===

cantiere (*) **GESCAL - Rione Santa Elia - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio 19-12-1968

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
ELEM/2 D/4° Solaio	16	7-10-1968	19-12-68	384,76
ELEM/2 D/4° Solaio	16	7-10-1968	19-12-68	312,50
ELEM/2 D/4° Solaio	16	7-10-1968	19-12-68	376,95
ELEM/2 D/4° Solaio	16	7-10-1968	19-12-68	396,48

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante una targhetta con dicitura illeggibile.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari 16 Ottobre 1968

CERTIFICATO DI PROVE

n° 7938/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del 12-10-1968 per conto di ===

cantiere (*) GESCAL - Rione Sant'Elia - Brindisi.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 12-10-1968

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	22-6-1968	12-10-68	214,84
===	16	22-6-1968	12-10-68	242,19
===	16	22-6-1968	12-10-68	226,56
===	16	22-6-1968	12-10-68	234,37
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: 1) Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante una targhetta con i seguenti dati: AREA B GESCAL - ELEM. 7 B/L - TRAVE FOND. 22/6/68. 2) Le facce dei provini a contatto con i piatti della pressa sono state rese piane mediante levigatura.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE



per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 20 Dicembre 1968

CERTIFICATO DI PROVE

n° 8143/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma n° 101 - Brindisi.**

con richiesta **verbale** del 19-12-1968 per conto di ===

cantiere (*) **GESCAL - Rione Santa Elia - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **19-12-1968**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	12-11-1968	19-12-68	351,56
===	16	12-11-1968	19-12-68	369,14
===	16	12-11-1968	19-12-68	320,31
===	16	12-11-1968	19-12-68	394,53
=====				

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciasun provino fuoriusciva un filo di ferro recante una targhetta con i seguenti dati: LOTTO B - IMPRESA - CORRADO - PAL. C - IC - CLS A 300 - 3° SOLAIO - 12-XI-68 e n° 1 firma illeggibile.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE



per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

