

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari; 01. mo

retmi eioittruss Della Provincia Di Brindisi -

LAVORI: Legge n°1676/70 - V Piano d'intervento - Lave  
ri di costruzione di case per lavoratori agricola  
dipendenti in Tutarano (Brindisi).

IMPRESA: Dott. Gaetano CAPETO da Brindisi.

CONTRATTO n°5728 del 27.1.1977 reg. a Brindisi il  
2.2.1977 al n°517 Mod. 1.

:proval iab emoisari a rap

Relazione sul saggio effettuato sulla muratura di  
tamponamento esterna.

L'anno millenovecentoottantasei il giorno 28 (ventot  
to) del mese di marzo il sottoscritto Geom. Vincenzo  
PIERRI, in rappresentanza della direzione dei lavori,  
coadiuvato dal Geom. Cosimo CUCINELLI, in rappresen  
za dell'Impresa suddetta, ha fatto effettuare un sag  
gio nella muratura di tompagnamento esterna del vano  
letto, ubicato al primo piano dell'alloggio del Sig.  
Antonucci, nella zona indicata dalla Commissione di  
Collaudo nel corso della visita.

Dal predetto saggio é risultato che la muratura di  
tompagnatura esterna é stata così eseguita:

- cortina esterna, in mattoni forati dello spessore  
di cm. 10 di cemento pressovibrato;
- cortina interna, in fette di tufo dello spessore di

Istituto Autonomo Per le Case Popolari 101 cm

- rinzafo con malta bastarda sulla superficie inter

LAVORI: Legge n° 1676/70 - V Piano d'intervento - L. 29

- pannello in lana di roccia, protetto da strato di

cartone catramato sulla lato a contatto con il predet

IMPRESA: Dott. Gaetano CAPUTO da Brindisi, offa nri ot

- lo spessore della muratura suddescritta è risulta

to pari a cm. 30.-

2.2.1977 al n° 517 Mod. 1.

Per la Direzione dei lavori:

15 autum 1977 (Geom. Vincenzo PIERRI)



Vincenzo PIERRI  
Comptamento esterno.

L'anno millecentocinquanta e sei il giorno 28 (ventot

to) del mese di marzo il sottoscritto Geom. Vincenzo

PIERRI, in rappresentanza della direzione dei lavori,

coadiuvato dal Geom. Gaetano CAPUTO, in rappresentan

za dell'Impresa suddetta, ha fatto effettuare un sag

gio nella muratura di tamponamento esterna del vano

letto, ubicato al primo piano dell'alloggio del Sig.

Antonucci, nella zona indicata dalla Commissione di

Collauda nel corso della visita.

Dal predetto saggio è risultato che la muratura di

tamponamento esterna è stata così saggiata:

- cortina esterna, in mattoni forati dello spessore

di cm. 10 di cemento pressovibrato;

- cortina interna, in fatto di tutto dello spessore di