



Certificato N. 333/60

Pp. 6473

UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio.

provenienti da 25029 - INA-CASA - 4° Lotto C.E.P. Brindisi - Cantiere 12658 -----

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi -----

con lettera del 28-3-60 N.4772 Uff.Tecnico ----- Materiale pervenuto a questo laboratorio il 15-4-60 --

N. d'ord.	Contras- segno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm² kg	della confezione	della prova	
1	---	16 x 16 x 16	256	88,7	346	20-2-60	19-4-60	-----
2	---	" " "	"	85,0	332	" " "	" " "	-----
3	---	" " "	"	89,0	348	" " "	" " "	-----
4	---	" " "	"	88,4	345	" " "	" " "	-----
5								
6		Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state						
7		rettificate mediante lavorazione meccanica -----						
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 5363
Brindisi, li 23 APR. 1960



Pisa, li 19 / 3 / 1960

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTELLI

Cartelli

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio F. DONATO

Donato

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Ing. Luca SANPAOLESI

Sanpaolesi

Diritti di Laboratorio L. 7.000.==

rv