



N. 2130

Catania, 27 DIC. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA G.F.N.T.R.O.
MENTIONALE

CHIESTE DA

2 MAGGIO 1979 N° 11


IN DATA

DATA DELLA PROVA 17 DICEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 2° SOLAIO 1^ SCALA LOTTO C - D CASE POPOLARI
IN BRINDISI RIONE S. ELIA EST - IMPR. SARDELLA TOMMASO.

Confezionati a q.li 3.00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 71	28.8.78	16X16X16	256	314
M - 71	28.8.78	16X16X16	256	308
M - 71	28.8.78	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 2131

Catania, 27 DIC. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO
MERIDIONALE

CHIESTE DA


2 MAGGIO 1973 N° 11

IN DATA

DATA DELLA PROVA 17 DICEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 4° SOLAIO 6^ SCALA LOTTO C - D CASE POPOLARI
IN BRINDISI RIONE S. ELIA EST - IMPR. SARDELLA TOMMASO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 70	10.1.79	16X16X16	256	322
M - 70	10.1.79	16X16X16	256	316
M - 70	10.1.79	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 2132

Catania, 27 DIC. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO
MERIDIONALE

CHIESTE DA

2 MAGGIO 1973 N° 11

IN DATA DATA DELLA PROVA 17 DICEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 3° SOLAIO SECONDA SCALA LOTTO C. - D CASE
POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA EST - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 69	19.12.78	16X16X16	256	310
M - 69	19.12.78	16X16X16	256	318
M - 69	19.12.78	16X16X16	256	304



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



27 DIC. 1979

N. 2133

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) **IBA** CENTRO MERIDIONALE


CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 17 DICEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI 4^a SCALA LOTTO C - D CASA POPOLARI
IN BRINDISI - RIONE S. ELIA EST - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 68	16.10.78	16X16X16	256	290
M - 68	16.10.78	16X16X16	256	294
M - 68	16.10.78	16X16X16	256	306



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 337/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 23 FEBBRAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 4° PIANO FABBRICATO LOTTO G CANTIERE
S. ELIA BRINDISI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 8	25/8/78	16X16X16	256	312
I - 8	25/8/78	16X16X16	256	334
I - 8	25/8/78	16X16X16	256	340
I - 8	25/8/78	16X16X16	256	328



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 338/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA. 23 FEBBRAIO 1979.

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 3°PIANO FABBRICATO LOTTO G. CANTIERE
S. ELIA BRINDISI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 7	20/7/78	16X16X16	256	310
I - 7	20/7/78	16X16X16	256	335
I - 7	20/7/78	16X16X16	256	324
I - 7	20/7/78	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 339/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N. DATA DELLA PROVA. 23 FEBBRAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 4° PIANO FABBRICATO LOTTO C - D CANTIERE
S. ELIA BRINDISI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 6	29/12/78	16X16X16	256	320
I - 6	29/12/78	16X16X16	256	325
I - 6	29/12/78	16X16X16	256	336
I - 6	29/12/78	16X16X16	256	318



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 340/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I.B.A. CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

2 MAGGIO 1973 N° 11

IN DATA DATA DELLA PROVA 23 FEBBRAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA BETTO SOLAIO 3° PIANO FABBRICATO LOTTO C - D
CANTIERE S. ELIA - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 5	30/9/78	16X16X16	256	345
I - 5	30/9/78	16X16X16	256	330
I - 5	30/9/78	16X16X16	256	328
I - 5	30/9/78	16X16X16	256	312



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 341/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 23 FEBBRAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 2° PIANO DI FABBRICATO LOTTO C - D
CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. SARDELLA TOMMASO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 4	28/7/78	16X16X16	256	330
I - 4	28/7/78	16X16X16	256	345
I - 4	28/7/78	16X16X16	256	328
I - 4	28/7/78	16X16X16	256	316



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 362/79

Catania, 1 MAR 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 23 FEBBRAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI FABBRICATO LOTTO C - D. CANTIERE
S. ELIA BRINDISI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
I - 3	30/5/78	16X16X16	256	310
I - 3	30/5/78	16X16X16	256	321
I - 3	30/5/78	16X16X16	256	308
I - 3	30/5/78	16X16X16	256	316



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature]