



Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di conglomerato cementizio

provenienti da 1 10° Lotto C.E.P. Brindisi - Legge 408 del 2-7-1949 - Impresa Luigi Sardella

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

con lettera del 21-5-1962 Prot. N. 3352 Materiale pervenuto a questo laboratorio il 23-5-62

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm² kg	della confezione	della prova	
1	--	20,1x19,8x20,4	398	119,5	300	24-2-62	24-5-62	-----
2	F	20,0x21,1x19,6	422	138,1	327	"	"	-----
3	T	19,0x21,6x20,0	410	104,5	255	"	"	-----
4	PI	20,0x20,0x19,5	400	119,1	298	"	"	-----
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



L. 200

Pisa, li 24 / 5 / 1962

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Gabriello BIANCHI

G. Bianchi

IL RETTORE

[Signature]

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. Luca SANPAOLESI

[Signature]

ap