

FERALPI

 Sp.A.

C.C.I.A. 133585
C/C P. 17/25598
M. 152572
Telex 30302

ACCIAIERIE E LAMINATOI

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 Interamente versato - Iscritta al N. 6366 Registro Società Tribunale di Brescia

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - 25017 LONATO (BS) - TEL. (030) 915488/8 - 915143/4

Lonato 11 15.5.79

Laboratorio Tecnologico

CERTIFICATO DI PROVA N.3269/F.

Rilasciato a Edilco srl - Brindisi

Numero d'ordine	TIPO DEL TONDO	Diametro nominale D mm	Caratteristiche della provetta		CARICO DI				Allungamento misurato su 5 D %
					SNERVAMENTO		ROTTURA		
			Diametro medio mm	Sezione utile mmq	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	
1	Feb 44 K	12	11.7	10.7	5240	49.8	6760	63.2	24
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									


Note Prova di piegamento favorevole

IL COLLAUDATORE

Comiti

IL DIRETTORE TECNICO

Antonio Santucci



FERALPI

 S.p.A.

C.C.I.A. 133585
C/C P. 17/25598
M. 152572
Telex 30302

ACCIAIERIE E LAMINATOI

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 Interamente versato - Iscritta al N. 6366 Registro Società Tribunale di Brescia

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - 25017 LONATO (BS) - TEL. (030) 915488/8 - 915143/4

Lonato 15.5.79

Laboratorio Tecnologico

CERTIFICATO DI PROVA N. 3271/F

Rilasciato a Edileo srl - Brinolisi

Numero d'ordine	TIPO DEL TONDO	Diametro nominale D mm	Caratteristiche della provetta		CARICO DI				Allungamento misurato su 5 D %
			Diametro medio mm	Sezione utile mmq	SNERVAMENTO		ROTTURA		
					Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	
1	Feb 32 K	8	9.0	50.2	1950	39	2870	57.3	39.1
2	Feb 44 K	12	12.0	113	5450	48.2	7850	69.3	18.7
3	"	16	15.7	193.4	9230	47.7	13000	67.2	20
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									


Note Prova di piegamento favorevole

IL COLLAUDATORE

Comit

IL DIRETTORE TECNICO

Amadeo Spinielli



FERALPI S.p.A.

C.C.I.A. 133585
C/C P. 17/25588
M. 152572
Telex 30302

ACCIAIERIE E LAMINATOI

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 interamente versato - Iscritta al N. 6366 Registro Società Tribunale di Brescia

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - 25017 LONATO (BS) - TEL. (030) 915488/8 - 915143/4

Lonato 11.4.78

Laboratorio Tecnologico

CERTIFICATO DI PROVA N. 2369/F

Rilasciato a Edileo srl - Brindisi

Numero d'ordine	TIPO DEL TONDO	Diametro nominale D mm	Caratteristiche della provetta		CARICO DI				Allungamento misurato su 5 D %
			Diametro medio mm	Sezione utile mmq	SNERVAMENTO		ROTTURA		
					Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	
1	Feb 32 K	6	5.8	26.4	975	37	1450	55	31
2	"	12	12.1	114.9	4400	38.3	6600	57.4	29.6
3	"	18	17.7	245.8	9215	37.5	13840	56.3	27.9
4	Feb 44 K	16	15.7	193.4	9230	47.7	13000	67.2	20
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Note


Prova di piegamento favorevole

IL COLLAUDATORE

Amor

IL DIRETTORE TECNICO

Marcello F...



FERALPI S.p.A.

C.C.I.A. 133585
C/C P. 17/25508
M. 152572
Telex 30302

ACCIAIERIE E LAMINATOI

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 interamente versato - Iscritta al N. 6366 Registro Società Tribunale di Brescia

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - 25017 LONATO (BS) - TEL. (030) 915486/8 - 915143/4

Laboratorio Tecnologico

CERTIFICATO DI PROVA N. 2932/F

Rilasciato a Eolico srl - Brinolisi

Numero d'ordine	TIPO DEL TONDO	Diametro nominale D mm	Caratteristiche della provetta		CARICO DI				Allungamento misurato su 5 D %
			Diametro medio mm	Sezione utile mmq	SNERVAMENTO		ROTTURA		
					Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	
1	Feb 32 K	6	5.7	25.4	930	36.7	1355	53.4	30
2	Feb 44 K	10	9.8	75.4	3625	48.1	5280	70.0	18.9
3	"	14	13.9	152	7200	47.5	10300	67.9	22.0
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Note


Prova di piegamento favorevole

IL COLLAUDATORE

Cometti

IL DIRETTORE TECNICO

Amadeo Ferretti



FERALPI Sp.A.

C.C.I.A. 133585
C/C P. 17/25598
M. 152572
Telex 30302

ACCIAIERIE E LAMINatoi

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 Interamente versato - Iscritta al N. 6368 Registro Società Tribunale di Brescia

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - 25017 LONATO (BS) - TEL. (030) 915486/8 - 915143/4

Lonato 30.4.79

Laboratorio Tecnologico

CERTIFICATO DI PROVA N. 2931/F

Rilasciato a Edileo srl - Brindisi

Numero d'ordine	TIPO DEL TONDO	Diametro nominale D mm	Caratteristiche della provetta		CARICO DI				Allungamento misurato su 5 D %
					SNERVAMENTO		ROTTURA		
			Diametro medio mm	Sezione utile mmq	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	Totale Kg.	Unitario Kg./mmq.	
1	Feb 32 K	6	6.1	29.2	1180	40.4	1700	58.2	27.9
2	Feb 44 K	14	13.8	150	7140	47.6	10500	70.1	19.6
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Note Prova di piegamento favorevole

IL COLLAUDATORE

[Signature]

IL DIRETTORE TECNICO

[Signature]