



I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. *Ph40*

UNIVERSITÀ DI PISA

26 AGO 1961

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

TELEFONO 29-521



Certificato N. 1055/61

Pp. 8213/1

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio. -----

provenienti da 26290 - INA-CASA. Carovigno - Cantiere 17368. Impresa: C.E.I.-Brindisi. -----

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi -----

con lettera del 22-7-61 Prot.N.6907 ----- Materiale pervenuto a questo laboratorio il 5-6-61 -----

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica -----

N.d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confezione	della prova	
1	---	16,3x16,3x16,0	266	47,0	177	7-4-61	27-7-61	-----
2	---	16,5x15,5x16,0	256	48,8	191	" " "	" " "	-----
3	---	16,5x16,5x16,0	272	59,3	218	" " "	" " "	-----
4	---	16,0x16,5x16,0	264	54,3	206	" " "	" " "	-----
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Pisa, li 27 / 7 / 1961

L'ESPERIMENTATORE

Dott. Ing. Brunetto CARTEI

Cartei

IL RETTORE

Ing. Brunetto Carli

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Prof. Ing. Luca SANPAOLESI

Luca Sanpaulesi

rv

Diritti di Laboratorio L. 7.000.==