

Legge 5.11.1971, n°1086.

Comune di Francavilla Fontana.

Lavori di costruzione di un fabbricato sociale da realizzare alla Via Cavour, di proprietà della Cooperativa "La Pinta".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il calcestruzzo da impiegare nelle fondazioni sarà della classe 150 e sarà confezionato con:

- mc. 0,800 di pietrischetto da cm. 1+3 proveniente dalla frantumazione meccanica di roccia calcarea livida;
- mc. 0,400 di sabbia avente la stessa provenienza del pietrischetto;
- q.li 3 di cemento tipo 325;
- lt. 150+180 di acqua dolce.

Il calcestruzzo da impiegare nelle strutture in elevazione sarà della classe 250 e sarà confezionato con:

- mc. 0,800 di pietrischetto da cm. 1+2 proveniente dalla frantumazione meccanica di roccia calcarea livida.
- mc. 0,400 di sabbia avente la stessa provenienza del pietrischetto;
- q.li 3 di cemento tipo 425;
- lt. 150+180 di acqua dolce.

Le armature dei getti saranno costituite da:

- ferro Fe B 32 K in tondini per le strutture in fondazione;
- acciaio in barre ad aderenza migliorata Fe B 38 K per le strutture in elevazione.

Li, 20.1.1975.

Il progettista delle strutture:

Il direttore dei lavori:

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
è stata depositata presso questo Ufficio
il 20.1.1975 della Legge 5-11-1971 n° 1086.
Il Funzionario addetto

REGIONE PUGLIA - BRINDISI

INGEGNERE CAPO
L. 10/1/75

[Signature]

[Signature]