

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213 203

Bari, 20 Marzo 1967

n. 1300/B

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di acciaio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43 - Fasano di Puglia

con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. - Brindisi.

cantiere (*) Lavori di costruzione Case per lavoratori agricoli in Fasano.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 6 PROVETTE

dati particolari (*) ===

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso Kg m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di snervam. Kg/mm ²	rottura Kg/mm ²	Allungamento % dopo rottura A 10		
===	6	42,27	56,57	30	===	===
===	8	34,46	49,23	29	===	===
===	10	38,20	56,02	25	===	===
===	12	32,08	45,34	29	===	===
===	14	36,24	52,06	26	===	===
===	16	32,73	49,10	27	===	===

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G. nni Donatone)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213 203

Bari, 20 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n. 1300/B

Campioni di acciaio inviati da **CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43 - Fasano di Puglia.**

con richiesta **scritta** del **9-3-1967** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi.**

contiene (*) **Lavori di costruzione Case per lavoratori agricoli in Fasano.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **10-3-1967**

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 6 PROVETTE

dati particolari (*) ===

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso Kg m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di		Allungamento % dopo rottura A 10		
		snervam. Kg/mm ²	rottura Kg/mm ²			
===	6	42,27	56,57	30	===	===
===	8	34,46	49,23	29	===	===
===	10	38,20	56,02	25	===	===
===	12	32,08	45,34	29	===	===
===	14	36,24	52,06	26	===	===
===	16	32,73	49,10	27	===	===

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G. nni Donatone)

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n° 6311/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43 -
Fasano di Puglia
con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. Brindisi -
cantiere (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Fasano

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 1 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 200 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	14	30-9-1966	10-3-67	237,24
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

per c. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE - PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967



CERTIFICATO DI PROVE

n° 6311/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43 -

Fasano di Puglia

con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. Brindisi -

cantiere (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Fasano

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 1 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 200 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	14	30-9-1966	10-3-67	237,24
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

1/4



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n° 6311/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43**
Fasano di Puglia
con richiesta scritta del **9-3-1967** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi -**
cantiere (*) **Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Fasano**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **10-3-1967**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	14	18-10-1966	10-3-967	173,47
===	14	31-10-1966	10-3-967	173,47
===	14	21-11-1966	10-3-967	142,86

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

per c. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

1/2

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n° 6311/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43

Fasano di Puglia

con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. - Brindisi -

contiene (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli, in Fasano

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	14	18-10-1966	10-3-967	173,47
===	14	31-10-1966	10-3-967	173,47
===	14	21-11-1966	10-3-967	142,86

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)



per c. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

