

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 24.07.84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B811

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: Impr. EDIL-SAR-TOM s.r.l.

via Brandi, 18 FASANO (BR).

Richiesta verbale n. 196/B del 24.07.84

Per conto proprio

CANTIERE Costruzione case popolari-lotto 19 e 20- S. PANCRAZIO (BR)

PROPRIETA' : I.A.C.P. (BR).

Natura dei campioni N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza

migliorata per c.a. - diam. nom. $\varnothing$ 20 // // // //

Data di consegna in Laboratorio 24.07.84 Data prova 24.07.84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm ²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²		
15	20.58	332.47	364.2	535.3	28	=====
25	20.58	332.47	370.5	542.2	28	=====
35	20.58	332.47	368.4	540.2	28	=====
=====						

Diametro della barra tonda equipesante.

 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 24.07.84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B810

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: Impr. EDIL-SAR-TOM s.r.l.

via Brandi, 18 FASANO (BR).

Richiesta verbale n. 196/B del 24.07.84

Per conto proprio

CANTIERE Costruzione case popolari-lotto 19 e 20- S. PANCRAZIO (BR).

PROPRIETA' : I.A.C.P. (BR).

Natura dei campioni N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza

migliorata per c. a. - diam. nom. $\emptyset$ 16 //

Data di consegna in Laboratorio 24.07.84 Data prova 24.07.84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d' o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm ²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²		
B4	18.29	262.60	373.1	544.5	27	=====
B4	18.29	262.60	386.2	547.3	27	=====
B4	18.29	262.60	390.5	561.1	27	=====
=====						

* Diametro della barra tonda equipesante.

N₁ mm² = 0,102 kgf/mm²

Nota: =====

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *Briganti*

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 24.07.84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B809

F.fer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: Impr. EDIL-SAR-TOM s.r.l.

via Brandi, 18 FASANO (BR).

Richiesta verbale n. 196/B del 24.07.84

Per conto proprio

CANTIERE Costruzione case popolari-lotto 19 e 20- S. PANCRAZIO (BR)

PROPRIETA' : I.A.C.P. (BR).

Natura dei campioni N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza

migliorata per c.a. - diam. nom. $\emptyset$ 16 //

Data di consegna in Laboratorio 24.07.84 Data prova 24.07.84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
E3	15.89	198.20	438.9	595.3	30	=====
E3	15.89	198.20	442.5	599.4	30	=====
E3	15.89	198.20	440.1	597.1	30	=====
=====						

* C diametro della barra tonda equispesante.

 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$

Nota: =====

LO SPERIMENTATORE

Dott. *[Signature]*

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Mascogiuri)

[Signature]

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 24.07.84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B808

Fifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: Impr. EDIL-SAR-TOM s.r.l.
via Brandi, 18 FASANO (BR).

Richiesta verbale n. 196/B del 24.07.84

Per conto proprio

CANTIERE Costruzione case popolari-lotto 19 e 20- S. PANCRAZIO (BR).

PROPRIETA' : I.A.C.P. (BR).

Natura dei campioni N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - diam. nom. Ø 10 //

Data di consegna in Laboratorio 24.07.84 Data prova 24.07.84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
E2	10.01	78.65	390.5	580.4	26	=====
E2	10.01	78.65	400.1	594.6	26	=====
E2	10.01	78.65	393.4	586.5	26	=====
=====						

* Diametro della barra tonda equipesante.

 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

Dott. ing. *[Signature]*

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

[Signature]

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 24.07.84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B807

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: Impr. EDIL-SAR-TOM s.r.l.
via Brandi, 18 FASANO (BR).

Richiesta verbale n. 196/B del 24.07.84

Per conto proprio

CANTIERE Costruzione case popolari-lotto 19 e 20 S. PANCRAZIO (BR)

PROPRIETA' : I.A.C.P. (BR)

Natura dei campioni N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - diam nom. $\varnothing 8$ ////

Data di consegna in Laboratorio 24.07.84 Data prova 24.07.84

RISULTATI DELLA PROVA


Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
E1	8.13	51.88	398.2	591.9	26	=====
E1	8.13	51.88	400.1	594.6	26	=====
E1	8.13	51.88	392.7	583.1	26	=====
=====						

* Diametro della barra tonda equipesante.

 $N/mm^2 = 0.102 \text{ kgf/mm}^2$

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

Dott. 

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

