



UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415



Certificato N. 776/58

Pp. 5084

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. tre provini così dichiarati: di calcestruzzo

provenienti da 25029 - INA - CASA - 3° Lotto Brindisi - C 11150 - Provini calcestruzzo.

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi

con lettera del 8-10-58 Prot. N°1013 Ufficio Tecnico Materiale pervenuto a questo laboratorio il 17-10-58 -

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confezione	della prova	
1		15,0x14,7x14,8	221	60,2	272	20-8	18-10-58	
2		16,0x16,0x16,0	256	55,0	215	" "	" " "	
3		15,7x16,0x16,0	251	52,7	210	" "	" " "	
4								
5		Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state ret-						
6		tificate mediante lavorazione meccanica.						
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



L. 200

Pisa, li 18 / 10 / 1958

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

Cartei

IL RETTORE
(Prof. Ing. Mario Baccaredda)

Baccaredda

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. Letterio F. DONATO

Donato

az

Diritti di Laboratorio L. 6.250.==