

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compresa cm²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato assoluto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm² kg	Totale t	Per cm² kg	
1	Cubetto contrassegnato: " 6/6/1973 Kg.300/425	16X16X16	256	34,=	132,81	=	=	A 37 giorni di stagionatura
2	ID. —.—	id.	256	28,=	109,37	=	=	Prove eseguite il 13/7/1973.—
3	Cubetto contrassegnato: " 2/7/1973 Kg.300/425 "	16X16X16	256	34,7	135,54	=	=	A 28 giorni di stagionatura
4	ID.	id.	256	33,6	131,25	=	=	Prove eseguite il 30/7/1973.— —.—
								La stagionatura, il Cantiere e i lavori sono quelli dichiara- ti dalla Ditta.—

Bari, 30 luglio 1973

Il Direttore del Laboratorio

F. L. Ing. River

V. IL PRESIDENTE

F. to Bauer

V. Il Direttore Tecnico

W. H. L. Co.

P. C. C.

Il Direttore del Laboratorio