

Il Direttore del Laboratorio

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

Laboratorio Prove Materiali

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n.4 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, il giorno 4 gennaio 1958.

N.ro d'ordine	Indicazione dei saggi	Dimensioni del saggio cm.	Superficie com- pressa cmq.	R e s i s t e n z a			Osservazioni	
				Allo stato asciutto				
				Allo stato umido				
			Totale t.	Per cmq. Kg.	Totale t.	Per cmq.Kg.		
1	Contrass. 1/11/1957	20x20x20	400	92.000	230	-	-	A 64 gg. stagionati
2	" 9/11/1957	20x20x20	200	79.000	197,50	-	-	"a 56 gg. stagionati
3	" 10/11/1957	20x20x20	400	89.500	223,75	-	-	"55 gg. stagionati
4	" 27/11/1957	20x20x20	400	86.000	215	-	-	"38 gg. stagionati

DIRETTORE DEL LABORATORIO

V. IL DIRETTORE TECNICO
F/t: Scanni

LABORATORIO

UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

tel.44-13

Pp/4694

Spett.le Istituto Autonomo Case
Popolari -Ufficio Tecnico
BRINDISI

Vi trasmettiamo, a titolo di informazione, i risultati delle prove a compressione eseguite su quattro cubi di calcestruzzo annunziati con Vs; lettera n.3755 del 4/6/1958 e giunti a questo laboratorio il giorno 16/5/1968.

A tempo debito compileremo il regolare certificato.

n.ro d'or dine	Contras segno	Dimensioni cm.	Area com- pressa cmq.	Resistenza		D a t a	
				totale	per cmq.Kg	della confezione	della prova
1	-	15,5x16,5x16	272	120,2	442	16/2/1958	6/6/1958
2	-	15,9x16,7x15,9	265	111,3	420	16/2/1958	" " "
3	-	15,6x16,6x16,2	259	123,0	475	17/2/1958	" " "
4	-	16,0x16,2x15,9	259	81,2	313	17/2/1958	" " "

PISA, Lì 6/6/1958

p.IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
F/tº: Illeggibile



UNIVERSITÀ DI PISA

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24.415



Certificato N. 332/58

Pp. 4694

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo -----

provenienti da : 25029 - Ina - Casa - I° Lotto ----

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI ----

con lettera del 4-6-58 Prot.N° 3755 Ufficio Tecnico Materiale pervenuto a questo laboratorio il 16-5-58 ---

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm² kg	della confezione	della prova	
1		16,5x16,5x16,0	272	120,2	442	16-2-58	6-6-58	
2		15,9x16,7x15,9	265	111,3	420	16-2-58	" " "	
3		15,6x16,6x16,2	259	123,0	475	17-2-58	" " "	
4		16,0x16,2x15,9	259	81,2	313	17-2-58	" " "	
5								
6	Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state ret-							
7	tificate mediante lavorazione meccanica. -----							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Pisa, li 6 / 6 / 1958

L' ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

IL RETTORE
(Prof. Ing. Mario Baccaredda)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. Letterlo F. DONATO

az Diritti di Laboratorio L. 10.000