

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C1191

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto terzo solaio =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AR3	150	22500	Febb. 83	15/12/83	7.860	38.6
AR3	150	22500	Febb. 83	15/12/83	7.620	36.5
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL CENSO CIVILE DI BRINDISI SI ATTESTA CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE ATTO RISULTA E' CORRETTO E VERAMENTE QUANTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 511/76						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²



Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Carlo Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C1190

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto 1^a tesa pilastri =**CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):**

classe 250 dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AR2	150	22500	Genn. 83	15/12/83	7.540	35.2
AR2	150	22500	Genn. 83	15/12/83	7.580	36.4
=====						
REGIONE PUGLIA UFFICIO CIVILE DI BRINDISI SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTATO RISULTA DEPOSITATA PRESSO QUESTO UFFICIO A SENSI DELLA LEGGE 51/77 24 APR 1984 IL COORDINATORE DELL'UFFICIO (ING. FRANCESCO SANTOSTASI)						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Costantino Muscogiuri*)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C1189

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto fondazioni =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AR1	150	22500	Dice. 82	15/12/83	7.480	32.5
AR1	150	22500	Dice. 82	15/12/83	7.440	30.8
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL CENSO CIVILE DI BRINDISI						
SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE RILEVATO						
RISULTA CERCITATO E FIRMATO CHE SOLO IL						
AI SENSI DELLA LEGGE 5.11.1977 n. 3076						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 13/01/84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B042

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 14/B del 12/01/84

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam. Nom. $\varnothing$ 12 ///

Data di consegna in Laboratorio 12/01/84 Data prova 12/01/84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm ²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²		
RF	12.04	113.79	482.5	731.5	25	=====
RF	12.04	113.79	482.5	732.4	25	=====
RF	12.04	113.79	481.8	730.6	25	=====
=====						
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO RISULTA DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO AI SENSI DELLA LEGGE 5/11/1971 n. 1008						

* Diametro della barra tonda equipesante.

N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Dederio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Costantino Muscogiuri)