



I. A. C. P. - Brindisi

Certificato N. 1082/61

UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415



Pp. 8213/2

Risultati delle prove a trazione eseguite su N. uno provini così dichiarati: spezzone di acciaioprovenienti da 26290. INA-CASA Carovigno - Cantiere 17368. Impresa C.E.I. - Brindisi.Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisicon lettera del 22-7-61 Prot.N.6907 -----Materiale pervenuto a questo laboratorio il 5-6-61 -----

N.d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI mm	Sezione mm ²	Carico di snervamento Kg	Carico massimo Kg	Carico unitario di snervamento Kg/mm ²	Carico unitario massimo Kg/mm ²	Allunga- mento di rottura su 10d %	Strizione %	OSSERVAZIONI
1	---	Ø 10,2	81,7	3140	4580	38,4	57,3	26,0	---	-----
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										



Pisa, li 5 / 8 / 1961

L' ESPERIMENTATORE

Dott. Ing. Gabriello BIANCHI

G. Bianchi

IL RETTORE

Il Rettore

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Prof. Ing. Luca SANPAOLESI

Luca Sanpaolisi