

DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. otto provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio.

provenienti da 40014 INA-CASA - Cooperativa EPOCA - Cantiere 16706 -----

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi -----

con lettera del 26-9-60 Prot. N.1561 Uff. Tecnico -- Materiale pervenuto
a questo Laboratorio il 22-8-60 --

N. d'ordine	C O N T R A S. S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSER- vazioni
				totale t	per cm ² kg	della confe- zione	della prova	
1	---	16,0x16,0x16,0	256	87,0	340	28.6.60	29.9.60	----
2	---	15,0x16,0x16,5	256,	91,0	355	" " "	" " "	----
3	---	15,7x15,7x16,5	246	80,0	325	" " "	" " "	----
4	---	15,4x15,7x16,3	242	77,2	319	" " "	" " "	----
5	---	15,5x18,4x15,8	285	74,4	261	19.7.60	29.9.60	----
6	---	16,2x18,3x16,0	296	80,2	271	" " "	" " "	----
7	---	16,0x18,4x16,0	294	78,0	265	" " "	" " "	----
8	---	16,3x17,8x15,8	290	82,0	283	" " "	" " "	----
9								
10								
11								
12								
13		Le facce dei provini a contatto con le piastre della macchina						
14		sono state rettificare mediante lavorazione meccanica						
15								
16								
						UNIVERSITA'		
						DEGLI STUDI		
						DI PISA		
						Diritto di Segreteria		
						N. 47642 L. 200		

Pisa, li 29/9/1960

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. BRUNETTO CARTEI

IL RETTORE


IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Ing. LUCA SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L. 13.000.==

Per copia conforme

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Com. A. v. Vincenzo Palla)



[Handwritten signature]

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio.

provenienti da 40014 - INA-CASA - Cooperativa EPOCA Cant. 16706 -----

Richiedente: Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -----

con lettera del 20-6-1960 Prot. N.6381 Uff. Tecnico - Materiale pervenuto
a questo Laboratorio il 18-6-60

N. d'ordine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa ² cm	RESISTENZA		DATA		OSSER- VAZIONI
				totale t	per cm ² kg.	della confe- zione	della prova	
1	---	18,7x20,0x20,0	374	28,6	76,5	7-5	23.6.60	---
2	---	19,3x20,0x19,8	386	27,5	71,2	" "	" " "	---
3	---	18,7x20,0x20,0	374	29,5	78,9	" "	" " "	---
4	---	18,0x19,5x20,0	351	27,5	78,4	" "	" " "	---
5								
6								
7								
8		Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state rettificate mediante lavorazione meccanica						
9								
10								
11								
12					Università			
13					degli Studi			
14					di Pisa			
15					Diritto di Segreteria			
16					N. 36072 L. 200			


Pisa, li 23/6/1960

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. BRUNETTO CARTEI

IL RETTORE
Prof. Ing. LETTERIO
F. DONATO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. LETTERIO
F. DONATO

Diritti di Laboratorio L. 8.000



Per copia conforme

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Cogn. Avv. Vincenzo Permaf)

[Handwritten signature]

UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE

Certificato N. 756/60
Pp. 6805

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. otto provini così dichiarati: di conglomerato cementizio.

provenienti dal Cantiere 16706 - Cooperativa "EPOCA" - 40014 INA-CASA ++

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi ++++++ con lettera del 12-7-60 Ufficio Tecnico ----- Materiale pervenuto a questo Laboratorio il 18-7-60

N° d'ordine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa	RESISTENZA		DATA		OSSERVA- ZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confe- zione	della prova	
1	---	16,0x16,0x16,0	256	70,0	273	9.6.60	23.7.60	-----
2	---	16,0x15,5x15,5	248	43,2	174	" " "	" " "	-----
3	---	16,0x17,0x16,0	272	63,5	233	11.6.60	23.7.60	-----
4	---	15,0x16,0x16,0	240	63,9	266	" " "	" " "	-----
5	---	16,5x18,0x16,0	297	44,9	151	4.7.60	1.8.60	-----
6	---	15,5x18,5x16,0	287	48,3	168	" " "	" " "	-----
7	---	16,2x18,5x15,5	300	59,3	198	" " "	" " "	-----
8	---	15,8x17,3x15,9	273	54,8	201	" " "	" " "	-----
9								
10								
11								
12	Le facce dei provini a contatto con le piastre della macchina							
13	sono state rettificcate mediante lavorazione meccanica -----							
14								
15								
16								

Pisa, li 5/8/60

L'ESPERIMENTATORE IL RETTORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. GABBRIELLO BIANCHI Dott. Ing. LUCA SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L. 135.000 Per copia conforme



Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. A. y. Vincenzo Palmat)

[Signature]