

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 28/02/86

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B202

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: EDIL - SAR - TOM s.r.l.

Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Richiesta Verbale n. 42/B del 26/02/86

Per conto Proprio

CANTIERE Costruzione Case Popolari - quartiere zona 167 -

LATIANO (BR) - PROP. I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam.Nom. $\varnothing 12$ ///

Data di consegna in Laboratorio 26/02/86 Data prova 28/02/86

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
E1	12.20	116.84	492.6	726.2	24	=====
E1	12.20	116.84	497.3	732.5	24	=====
E1	12.20	116.84	488.5	721.7	24	=====
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* Diametro della barra tonda equipesante.
 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$


Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brilanti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 28/02/86

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B203

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: EDIL - SAR - TOM s.r.l.

Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Richiesta Verbale n. 42/B del 26/02/86

Per conto Proprio

CANTIERE Costruzione Case Popolari - quartiere zona 167 -
LATIANO (BR) - PROP. I.A.C.P.Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam.Nom: $\varnothing$ 14 ///

Data di consegna in Laboratorio 26/02/86 Data prova 28/02/86

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				allungamento % su 5 d	Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO				
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²			
E2	13.97	153.20	496.1	761.5	24	=====	
E2	13.97	153.20	483.5	757.3	24	=====	
E2	13.97	153.20	487.3	765.8	24	=====	
	=====	=====	=====	=====		=====	

* Diametro della barra tonda equipesante.
 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$


Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 28/02/86

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B204

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: EDIL - SAR - TOM s.r.l.

Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Richiesta Verbale n. 42/B del 26/02/86

Per conto Proprio

CANTIERE Costruzione Case Popolari - quartiere zona 167 -

LATIANO (BR) - PROP. I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam. Nom. $\varnothing$ 18 ///

Data di consegna in Laboratorio 26/02/86 Data prova 28/02/86

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
E3	17.94	252.65	522.5	799.8	22	=====
E3	17.94	252.65	517.3	808.1	22	=====
E3	17.94	252.65	526.7	811.6	22	=====
	=====	=====	=====	=====		

* Diametro della barra tonda equipesante.
 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$


Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Pancrazio Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li

28/02/86

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B205

Rifer. Archivio n. E/B

RICHIEDENTE: EDIL - SAR - TOM s.r.l.

Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Richiesta Verbale n. 42/B del 26/02/86

Per conto Proprio

CANTIERE Costruzione Case Popolari - quartiere zona 167 -

LATIANO (BR) - PROP. I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam. Nom. $\varnothing$ 24 ///

Data di consegna in Laboratorio 26/02/86 Data prova 28/02/86

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				allungamento su $\frac{1}{5}$ d	Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO				
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²			
E4	24.31	463.92	532.6	821.3	19	=====	
E4	24.31	463.92	545.1	827.6	19	=====	
E4	24.31	463.92	538.2	836.1	19	=====	
	=====	=====	=====	=====			

* Diametro della barra tonda equipesante.
 $N/mm^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brilanti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA