

Laboratorio Tecnológico **TECNOPROVE**

della Coop. Tecnoprove a.r.l.

Autorizzato con Decreto Ministero LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985 e n. 29342 del 26.01.88
Iscritto nell'Albo dei Laboratori autorizzati per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 23.11.88
P.zza I Maggio
72017 OSTUNI (BR) - Tel. (0831) 334814

C.F. e P.IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



CERTIFICATO DI PROVE A COMPRESSIONE

CERTIFICATO N. 1234

Ostuni, 21/03/90

Ref. Verbale Accettazione N. 1531 del 13/03/90

Committente.....: LEGROTTAGLIE FRANCESCO
VIA DE SANCTIS, 14 72015 FASANO (BR)

Proprietario: I.A.C.P. DI BRINDISI
VIA CASIMIRO, 27 72100 BRINDISI (BR)

Antiere: SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Via G. Rizzo - 1° Lotto

Direttore dei lavori: geom. Beniamino OLIVIERI

Provenienza dei Campioni: Fabbicato per civili abitazioni

Data consegna materiali ..: 13/03/90

Richiesta sottoscritta dal DD.LL.
Tutti i dati sono forniti dal committente.

RISULTATI DELLE PROVE

DATA prova	DATA prelievo	STRUTTURA DI PROV.	CLASSE O DOSAGGIO DICHARATO	SIGLA	DIMENSIONI (cm.) lung. larg. alt.	AREA C. cm ²	PESO Kgf.	CARICO ROTTURA N/mm ² kgf/cm ²
0/03/90	04/08/89	SOLAIO	Dosaggio: cemento ti- po 325 CON 300 KG/MC	0001	15.0 15.0 15.0	225	7.75	59.60 596
0/03/90	04/08/89	SOLAIO	Dosaggio: cemento ti- po 325 CON 300 KG/MC	0001	15.0 15.0 15.0	225	7.85	55.30 553

kgf = 10 N

Io Sperimentatore
(Dott. Ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore e L.R. del
Laboratorio
(Dott. Ing. Pietro Cardone)




REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depo-
sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge
n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI/LI
IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco SANTOSTASI)



Laboratorio Tecnoprove TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a.r.l.

Autorizzato con Decreto Ministero LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985 e n. 29342 del 26.01.88

Iscritto nell'Albo dei Laboratori autorizzati per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 23.11.88

P.zza I Maggio

72017 OSTUNI (BR) - Tel. (0831) 334814

C.F. e P.IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



CERTIFICATO DI PROVE A TRAZIONE E PIEGAMENTO PER BARRE DI ACCIAIO

CERTIFICATO N. 902

Ostuni, 21/03/90

Ref. Verbale Accettazione N. 1532 del 13/03/90

Committente.....: LEGROTTAGLIE FRANCESCO
VIA DE SANCTIS, 14 72015 FASANO (BR)

Proprietario: I.A.C.P. DI BRINDISI
VIA CASIMIRO, 27 72100 BRINDISI (BR)

Antiere: SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Via G. Rizzo - 1° Lotto

Direttore dei lavori: geom. Beniamino OLIVIERI

Provenienza dei Campioni: Fabbriato per civili abitazioni

Data consegna materiali ..: 13/03/90

Richiesta sottoscritta dal DD.LL.
Tutti i dati sono forniti dal committente.

RISULTATI DELLE PROVE

ETICHETTA	Ø NOM. mm.	Ø VIRT. (mm)	SEZIONE* (mm²)*	TENS. SNERVAMENTO N/mm² Kgf/mm²	TENSIONE ROTTURA N/mm² Kgf./mm²	ALLUNG. ROTT. % su 5 Ø	PIEGAMENTO RADDRIZZ. (Ø/12)	DATA PROVA	TIPO DI ACCIAIO DICHIARATO
002	12.0	12.12	115	420 42.8	623 63.5	26.7		16/03/90	FE B 38 K
002	12.0	12.04	113	404 41.1	616 62.8	25.0		16/03/90	FE B 38 K
002	12.0	12.23	117	431 44.0	610 62.1	26.7		16/03/90	FE B 38 K

kgf=9,81New; *della barra tonda liscia equipesante

Note: Prova di piegamento non richiesta.

Lo Sperimentatore

(Dott. Ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore e L.R. del
Laboratorio

(Dott. Ing. Pietro Cardone)



REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Attesta che copia del presente atto risulta depo-
sita presso questo Ufficio ai sensi della legge
n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI LI 2 MARZO 1990
IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco SANTISTEFANO