**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 834281

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 6664

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. 01191

Rifer. Archivio n. R/3

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto terzo solaio =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. 100 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AR3	150	22500	Febb. 83	15/12/83	7.860	38.6
AR3	150	22500	Febb. 83	15/12/83	7.620	36.5
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL COORDINATORE CIVILE DI BRINDISI						
SOTTOSCRITTO DA						
AL SINDACO DELLA CITTÀ DI BRINDISI						


(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23379

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 334232

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 66357

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C1190

Rifer. Archivio n. R/3

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto 1^a tesa pilastri =**CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):**

classe 250 dosaggio cern. 200 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AR2	150	22500	Genn. 83	15/12/83	7.540	35.2
AR2	150	22500	Genn. 83	15/12/83	7.560	36.4
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
SI ATTESTA CHE I DATI DEL PRECEDENTE TITOLO						
RISULTA DEPOSITATO PRESSO IL DIRETTORE DEL LABORATORIO						
A SENSO DELLA LEGGE N. 1084						
24 APR 1984						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Brigenti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio
72100 BRINDISI
Via Roma, 174 - tel.
Sede Amministrativa
72026 S. PANCRAZIO SA
Via V. Emanuele, 47 - tel.

Brindisi, li 15/12/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C1189
Rifer. Archivio n. 2/B
RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi
Richiesta verbale n. 308 del 14/12/83
Per conto proprio
CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)
PROPRIETA': I.A.C.P.
Posizione in opera (*) Getto fondazioni =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*)

classe 250 dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem.
a/c ===== consistenza ===== inerti =====


RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resiste unitar N/mm ²
AR1	150	22500	Dice. 82	15/12/83	7.480	32.8
AR1	150	22500	Dice. 82	15/12/83	7.440	30.8

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(*) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Nota: =====

24 APR. 1984
FIRMA
S. SANTUSAS

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - tel. 824282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 13/01/84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B042

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 14/B del 12/01/84

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - via Piave - Fasano (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam. Nom. $\varnothing$ 12 ///

Data di consegna in Laboratorio 12/01/84 Data prova 12/01/84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d' o lati della sezione mm.	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm ²	CARICO UNITARIO		allungamento su 5 d	
			snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²		
RF	12.04	113.79	482.5	731.5	25	=====
RF	12.04	113.79	482.5	732.4	25	=====
RF	12.04	113.79	481.8	730.6	25	=====
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
GRATUITA' CPE COPIA DEL PRODOTTO						
RICETTA DEPOSITATO PRESSO IL GENIO CIVILE						
AI SENSI DELLA LEGGE 581/77						

* Diametro della barra tonda equipesante.

N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *Agostino Brignanti*

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Corrado Muscogiuri*)