

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 10/07/84

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B746

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 186/B del 10/07/84

Per conto proprio

CANTIERE Case popolari - via Bari e Ancona - Ceglie M. (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto 5° solaio =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
A2	150	22500	Dice. 83	10/07/84	7.640	34.6
A2	150	22500	Dice. 83	10/07/84	7.560	32.3

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Bredini)IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
(dott. ing. Corrado Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 10/07/84

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B745

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 186/B. del 10/07/84

Per conto proprio

CANTIERE Case popolari - via Bari e Ancona - Ceglie M. (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Fondazioni =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
A1	150	22500	Otto. 83	10/07/84	7.580	31.2
A1	150	22500	Otto. 83	10/07/84	7.620	33.6
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brignati)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Corrado Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 10/07/84

CERTIFICATO DI PROVA A TRAZIONE

CERTIFICATO n. B747

Rifer. Archivio n. R/B

RICHIEDENTE: Impr. ROLLO Aldo - via Indipendenza, 4 - Brindisi

Richiesta verbale n. 186/B del 10/07/84

Per conto proprio


CANTIERE Case popolari - via Bari e Ancona - Ceglie M. (BR)

PROPRIETA': I.A.C.P.

Natura dei campioni N.3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam.Nom. $\varnothing$ 16 ///

Data di consegna in Laboratorio 10/07/84 Data prova 10/07/84

RISULTATI DELLA PROVA

Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Reddizzamento
		sezione mm²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm²	rottura N/mm²		
RF2	16.08	202.97	491.6	734.1	20	=====
RF2	16.08	202.97	488.4	730.5	20	=====
RF2	16.08	202.97	489.1	732.6	20	=====
=====						
						

* Diametro della barra tonda equipesante.

N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pierluigi Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA