

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Luglio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10620/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Amoruso Antonio -

Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesta verbale del 9-7-1971 per conto di ===

cantiere (*) Case per lavoratori Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -

Comenda Ovest - Getto solaio copertura piano secondo.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 9-7-1971

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 425

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
2	16	28-5-1971	9-7-71	355,47
2	16	28-5-1971	9-7-71	359,37
2	16	28-5-1971	9-7-71	351,56
2	16	28-5-1971	9-7-71	332,03

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE



per d. o.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Luglio 1971

n° 10620/A

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Amoruso Antonio -

Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesta verbale del 9-7-1971 per conto di ===

contiene (*) Case per lavoratori - Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -
Commenda Ovest - Getto travi di fondazione.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 9-7-1971

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
1	16	27-1-1971	9-7-71	222,66
1	16	27-1-1971	9-7-71	238,28
1	16	27-1-1971	9-7-71	230,47
1	16	27-1-1971	9-7-71	226,56

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per d. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 558)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Luglio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10620/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Amoruso Antonio -

Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesta verbale del 9-7-1971 per conto di ===

cantiere (*) Case per lavoratori - Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -
Comenda Ovest - Getto travi di fondazione.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 9-7-1971

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impesto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
1	16	27-1-1971	9-7-71	222,66
1	16	27-1-1971	9-7-71	238,28
1	16	27-1-1971	9-7-71	230,47
1	16	27-1-1971	9-7-71	226,56

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per d. d.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Luglio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10620/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Amoruso Antonio -

Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesto verbale del 9-7-1971 per conto di ===

contiene (*) Case per lavoratori Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -

Comanda Ovest - Getto solaio copertura piano secondo.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 9-7-1971

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 425

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
2	16	28-5-1971	9-7-71	355,47
2	16	28-5-1971	9-7-71	359,37
2	16	28-5-1971	9-7-71	351,56
2	16	28-5-1971	9-7-71	332,03

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE



per o. o.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

