

UNIVERSITA' DI PISA

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE

DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Certificato n°538/60

Pp. 6667

Risultati delle prove a compressione eseguite su n. quattro provini così dichiarati: di conglomerato cementizio

provenienti da 34199 - INA-Casa - Cooperativa C.E.P.A.I. - Cantiere 16012

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- Brindisi-----
con lettera del 6.6.60 Prot.n.6157 Wff.Tecnico--Materiale pervenuto a
questo Laboratorio il 7.6.60-----

N° d'ordine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa	RESISTENZA totale t	per cm ² kg	D A T A della confezione			della prova	OSSERVAZIONI
1	---	16,0x16,0x16,0	256	92,2	360	22.4.60	10.6.60			-----
2	---	" " "	"	91,0	355	" " "	" " "			-----
3	---	" " "	"	96,4	377	" " "	" " "			-----
4	---	" " "	"	95,4	373	" " "	" " "			-----
5										
6		Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state								
7		rettificate mediante lavorazione meccanica-----								
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PISA
Diritto di
Segreteria
n°37980 L.200

UNIVERSITA'

DEGLI STUDI

DI PISA

Diritto di

Segreteria

n°37980 L.200

L'ESPERIMENTATORE

IL RETTORE

Pisa, 11.6.1960

B.to Dott.Ing.Brunetto CARTEI

F.to Prof.Ing.Letterio F.DONATO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

F.to Dott.Ing.Luca SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L.7.000.=

UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Certificato n°538/60

Fp. 6667

Risultati delle prove a compressione eseguite su n. quattro provini così
 dichiarati: di conglomerato cementizio

provenienti da 34199 - INA-Casa - Cooperativa C.E.P.A.I. - Cantiere 16012

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- Prindisi-----
 con lettera del 6.6.60 Prot.n.6157 Vff.Tecnico--Materiale pervenuto a
 questo Laboratorio il 7.6.60-----

N° d'ord. dine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa	RESISTENZA		D A T A		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confezione	della prova	
1	—	16,0x16,0x16,0	256	9222	360	22.4.60	10.6.60	-----
2	—	" " "	"	91,0	355	" " "	" " "	-----
3	—	" " "	"	96,4	377	" " "	" " "	-----
4	—	" " "	"	95,4	373	" " "	" " "	-----
5								
6	Le facce dei provini a contatto con le piastre della pressa sono state							
7	rettificate mediante lavorazione meccanica-----							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

UNIVERSITA'
 DEGLI STUDI
 DI PISA
 Diritto di
 Segreteria
 n°37980 L.200

L'ESPERIMENTATORE
 E.to Dott.Ing.Brunetto CARTEI

IL RETTORE
 F.to Prof.Ing.Letterio F.DONATO

Pisa, 11.6.1960

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
 F.to Dott.Ing.Luca SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L.7.000.-