

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 31 Agosto 1966

CERTIFICATO DI PROVE

n° 5588/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da I.S.E.S. Via Corfù n° 3 - Bari -

con richiesta LM/663975 del 27-8-1966 per conto di Imp. Consorzio Ravennate delle Coopera-
tive di Produzione e Lavoro - Brindisi
cantiere (*) Fondazione cantiere di Brindisi legge 1460

data di arrivo del materiale in Laboratorio 27-8-1966

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	15	2-8-1966	30-8-966	284,44
===	15	2-8-1966	30-8-966	291,11
===	15	2-8-1966	30-8-966	295,55
===	15	2-8-1966	30-8-966	284,44

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

G. Donatone

per e. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesarefatti

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesarefatti



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 10 Settembre 1966

CERTIFICATO DI PROVE

n° 5619/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da I.S.E.S. - Via Corfù n° 3 - Bari.

con richiesta 664004 del 3-9-1966 per conto di Consorzio Ravennate delle Cooperative
cantiere (*) Brindisi - Legge 1460 - Strutture: in elevazione (trave 3° piano).
di Produzione e Lavoro - Brindisi.

data di arrivo del materiale in laboratorio 3-9-1966

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua === litri - Cemento 300 kg - Tipo 730

Sabbia 0,400 - Ghiaia 0,800

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	12-8-1966	9-9-966	292,97
===	16	12-8-1966	9-9-966	234,37
===	16	12-8-1966	9-9-966	300,78
===	16	12-8-1966	9-9-966	333,98

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F/eco Moletta)

per o. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213 203

Bari, 10 Settembre 1966

CERTIFICATO DI PROVE

n. 1138/B

Campioni di acciaio inviati da I.S.E.S. - Via Corfù n° 3 - Bari.

con richiesta 664004 del 3-9-1966 per conto di Consorzio Ravennate delle Cooperative
di Produzione e Lavoro - Brindisi.
cantiere (*) di Brindisi - Legge 1460.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 3-9-1966

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVETTE

dati particolari (*) ===

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso Kg m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di snervam. Kg/mm ²	rottura Kg/mm ²	Allungamento % dopo rottura A 10		
===	8	42,18	57,70	24	===	3109 ===
===	10	37,69	51,95	26	===	1881 ===
===	12	29,62	44,02	34	===	1481 ===
===	14	36,38	55,54	24	===	1819 ===
===	16	31,73	45,58	31	===	1586 ===
===	18	34,40	53,24	27	===	1720 ===
===	20	33,44	45,81	28	===	1672 ===

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F. Moletta)

F. Moletta

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Carlo F. ...

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Carlo F. ...